

РАЗДЕЛ 7

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ

Прокат поставляется в виде рулонов, ленты или листов с электроизоляционным термостойким покрытием "ЭТ" согласно ГОСТ 32482-2013 (аналог электроизоляционного покрытия согласно EN 10342).

Тип покрытия	Основа	Цвет	Коэффициент сопротивления, Ом·см ²	Термостойкость
ЭТ	Силикаты, фосфаты, хроматы	Серый или серо-коричневый	≥20	(840±10) °С, 3 ч, в нейтральной атмосфере